



0370
1-0370 - CPR - 0255



Catalana d'Explotacions i Manteniments SLU (PEMACSA)
Carretera de Manresa, 50-60
08280 Calaf

04

Norma harmonitzada d'àrids per a morters

EN 13139:2003/AC:2004

Denominació de l'àrid

AF-T-0/2-C

Forma de las partículas	NA
Tamaño de las partículas	0/2 Categoría 4
Densidad de las partículas	2'65 gr/cm ³
Limpieza	
Calidad de los finos	f ₁₈
Composición	MB 0'6 gr/Kg
Contenido:	98 % Carbonato
- Cloruros	Cálcico
- Sulfatos solubles en ácido	0'00%
- Azufre total	A _s 0'8
Contaminantes Ligeros	
Componentes que alteran el tiempo de fraguado y el endurecimiento del mortero	<1%
	NO HAY VARIACIÓN
Solubilidad en agua	0,2
Absorción de agua	5,2%
Durabilidad contra el hielo-deshielo	SM ₁₈
Durabilidad contra la reactividad álcali-carbonat	No Reactivo

NPD Prestación No Determinada

NA, No Aplica

Declaració de la granulometria típica (*)

UNE-EN 933-1/98 i UNE-EN 933-2/96

Tamís UNE	8	6'3	5'6	5	4	2	1	0'5	0'25	0'125	0'063
% Passa	100	100	100	100	100	96	66	45	31	22	17

(*) La sèrie utilitzada per declarar la granulometria típica és la sèrie bàsica + sèrie 2.